

# AIRISTO

Ulkoakryylimaali | Uteakrylfärg



Geveko Oy



## ulkoakryylimaali | uteakrylfärger

- monikäyttöinen, vesiohenteinen ulkomaali
- sopii puu-, betoni- ja mineraliittipinnoille
- kuivuu nopeasti ja on helppo maalata
  
- monipuolinen, vattenburen utefärg
- passar till trä-, betong- och mineralitytor
- torkar snabbt och är lätt att stryka

**Geveko Oy**

*värta elämään - färg åt ditt liv!*



## AIRISTO – ulkoakryyliimaali

Monikäyttöinen, vesiohenteinen, himmeä akryyliimaali ulkopinnoille. Sävyinä valkoinen A-pohja ja vain sävytettäväksi tarkoitettu C-pohja.

### Käyttökohteet

Uudet ja aikaisemmin maalatut puu-, betoni-, mineriitti- ja galvanoidut ulkopinnat. Esim. seinät ja sokkelit.

### Käyttöohjeet:

Puhdista maalattava pinta huolellisesti irtoavasta maalista, liasta, sammaleesta ja mahdollisesta homeesta käyttämällä kaavinta, teräsharjaa ja tarpeen vaatiessa homeenpoistoainetta. Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalauslämpötilan on oltava yli +10° C ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 %. Pohjusta oksat oksalakalla ja tarvittaessa naulankannat ruosteenestomaalilla. Pohjamaalaa käsittelemättömät puupinnat 20 % vedellä ohennetulla maalilla. Aikaisemmin maalatut puupinnat pohjustetaan 15 % vernissalla ja 15 % vedellä ohennetulla maalilla. Kiviainepinnat pohjustetaan 50 % vedellä ohennetulla maalilla. Galvanoidut pinnat maalataan ohentamattomalla maalilla. Pintamaalaa aina ohentamattomalla maalilla.

HUOM! Älä maalaa alle vuoden vanhaa betoni-, mineriitti- tai galvanoitua pintaa. Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa. Säilytä maali pakkaselta suojattuna. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

### Työmenetelmä

Sively, tela tai korkeapaineruisku.

### Riittoisuus

Karkeat pinnat 3–6 m<sup>2</sup>/l. Sileät pinnat 5–8 m<sup>2</sup>/l.

### Kuivumisaika

Maalattu pinta on kosketuskuiva 30–60 min kuluttua ja on päällemaalattavissa 2–6 tunnin kuluttua.

### Työvälineiden puhdistus

Vesi.

## AIRISTO – uteakrylfärg

Mångsidig vattenburen, matt akrylmålfärg för uteytor. Nyanser: vit A-bas och C-bas som endast används nyanserad.

### Användningsområden:

Nya eller tidigare målade trä-, betong-, minerit- och galvaniserade ytor utomhus. T.ex. väggar och socklar.

### Bruksanvisning:

Rengör ytorna noggrant från smuts, mögel och lossnade partiklar med skrapa eller stålborste och använd vid behov mögeltvätt. Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Arbetstemperaturen bör vara över +10° C och luftens relativa fuktighet får ej överstiga 85 %. Grunda kvistar med kvistlack och spikhuvuden med rostskyddsgrundfärg. Grundmåla obehandlade träytor med målfärg som är utspädd med 20 % vatten. Tidigare målade träytor grundas med 15 % fernissa och 15 % vattenspädd färg. Betong- och mineritytor grundas med 50 % vattenspädd färg. Galvaniserade ytor målas med outspädd målfärg. All färdigmålning utförs med outspädd färg.

OBS! Måla inte en under ett år gammal betong, minerit- eller galvaniserad yta. Måla inte i direkt solljus. Rör om färgen omsorgsfullt före bruk. Lagra målfärgen frostfritt!

### Arbetsmetod

Pensel, rulle eller högtryckspruta.

### Åtgång

På sågad yta 3–6 m<sup>2</sup>/l, på hyvlad yta 5–8 m<sup>2</sup>/l.

### Torktid

Målade ytan är beröringstorr efter 30–60 min och följande behandling kan göras efter 2–6 timmar.

### Rengöring av verktyg

Vatten.