



# GEVESIL

SILIKONIEMULSIOMAALI / SILIKONEMULSIONSFÄRG

**GEVEKO**

Väriä elämään – färg åt ditt liv

# GEVESIL Silikoniemulsiomaali

Talosi ansaitsee parhaan maalin.

## GEVESIL Silikonemulsionsfärg

Den bästa målfärgen för ditt hus

Vesiohenteinen, korkealuokkainen ja täyshimmeä silikoniemulsiomaali.

GEVESIL on liuotteeton ja erittäin hengittävä kiviaines-pintamaali. Maalaustarvikeryhmä 34.3. Kiiltoryhmä 6.

**Käyttökohteet:** Uudet ja aikaisemmin käsitellyt, puhtaat mineraaliset julkisivupinnat ulkona.

### KÄYTTÖOHJEET

**Esikäsitely:** Vanhat hilseilevät ja jauhomaiset (kalkki-maali) pinnat poistetaan asianmukaisin menetelmin. Vauriokohdat korjataan asianmukaisesti ennen maalausta.

**Maalaus:** 1–2 kerrosta pintamaalilla. Puhtaat ja kiinteät kiviainespinnaat pohjustetaan pintamaalilla, johon on sekoitettu GEVESIL-geeliä.

**Levitystapa:** Sively, telaus tai ruiskutus airless (suutin 0,017–0,021”).

**Maalausolosuhteet:** Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman kosteus alle 80 %. Vältä maalaamista suorassa auringonpaisteessa.

**Riittoisuus:** 4–7 m<sup>2</sup>/l pohjan korkeudesta riippuen.

**Kuivumisaika:** Kosketuskuiva 1/2 tunnissa, päällemaalattavissa 2–3 tunnin kuluttua.

**Puhdistus, ohenne:** Vesi. Ohennus pohjustuksessa max 5 % vedellä.

**MAALI SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!**  
Ei saa jäätyä.

Vattenburen, högklassig och helmatt täckfärg baserad på silikonemulsion.

GEVESIL är lösningsmedelfri och mycket diffusionsöppen färg för mineraliska underlag. Färgmaterialgrupp 34.3. Glansgrupp 6.

**Användning:** Nya och målade, rena mineraliska fasadytor.

### BRUKSANVISNING

**Förbehandling:** Avlägsna all avflagande, lös eller pulveraktig färg (t.ex. kalkfärg). Reparera ev. skador med lämpliga metoder.

**Målning:** 1–2 gånger med täckfärg. Måla rena och hela ytor första gången med GEVESIL-färg med tillsats av GEVESIL-gel.

**Applicering:** Pensel, rulle eller airless högtrycksspruta (munstycke 0,017–0,021”).

**Appliceringsförhållanden:** Ytan ska vara torr, temperaturen över +5 °C och den relativa fuktigheten under 80 %. Undvik att måla i direkt solsken.

**Färgåtgång:** 4–7 m<sup>2</sup>/l beroende på underlaget.

**Torktid:** +23 °C/50% RH: Dammtor 30 min., övermålningsbar 2–3 timmar.

**Rengöring, förtunning:** Vatten. Förtunning vid grundning max. 5 %.

**FÄRGEN SKALL OMBLANDAS VÄL FÖRE ANVÄNDNINGEN!** Förvaras frostfritt.