

Rakentajan Parkettilakka

26-01-2010

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen yksikomponenttinen puolihimmeä polyuretaanilakka.

KÄYTTÖKOHTEET

Puu- ja parkettilattiat. Kestää kovaa kulutusta, sopii myös liikuntatilojen puulattioille.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	noin 1,0 kg/dm ³
VOC-pitoisuus	alle 80 g/l
Riittoisuus	8-10 m ² /l per lakkauskerros
Kiiltoryhmä	4 (puolihimmeä)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	2 - 4 kerrosta, yhteensä vähintään 0,25 l/m ²
Levitystapa	Sivellin, tela tai mohairlasta
Maalausolosuhteet	Alustan lämpötila +14 - +28 °C, lakan lämpötila n. +20 °C, ja ilmankosteus < 70 %. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle
Ohennus	Ei suositella
Kuivumisaika, + 20 °C, 50% RH	Ensimmäinen kerros 30 - 60 min, seuraavat kerrokset n. 2 - 4 h. Käyttöönotto aikaisintaan viikon kuluttua
Hionta	Ensimmäisen kerroksen jälkeen, hiontapaperi 120
Puhdistus	Vedellä heti työskentelyn jälkeen

SEKOITETTAVA/RAVISTETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !
Astia avataan ja annetaan ilmakuplien haihtua ennen lakan käyttöä.

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	12 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	yli +10°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID, IMCO:	-

VALMISTUTTAJA: Oy Scandic Trading House Ltd, puh. 0207-435868

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.