

Rakentajan Peittosuoja

26-01-2010

MAALITYYPPI

Öljyllä vahvistettu akrylaattipeittosuoja ulkopinnoille. Säilyttää puun luonnollisen pintakuvioinnin. Maalaustarvikeryhmä 35.2.

KÄYTTÖKOHTEET

Uudet tai aikaisemmin puunsuojalla käsitellyt puupinnat. Vain ulkokäyttöön. Soveltuu sahatuille ja höylätyille pinnoille. Ei sovellu lattioiden käsittelyyn eikä vaakasuorille pinnoille.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---------------------|--|
| Tiheys | 1,1-1,2 kg/dm ³ |
| Kuiva-ainepitoisuus | n. 45 paino-% |
| VOC-pitoisuus | alle 70 g/l |
| Riittoisuus | sahatulla pinnalla 4-6 m ² /l, höylätyllä pinnalla 9-11 m ² /l |
| Sävyt | Valkoinen |
| Kiiltoaste | Puolihimmeä |

KÄYTTÖTIEDOT

| | |
|--------------------------|---|
| Suosittelava kerrosmäärä | 1-2 kerrosta |
| Levitystapa | Sively |
| Maalausolosuhteet | Lämpötila vähintään +5 °C, suhteellinen kosteus alle 80 %. Ei suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä |
| Kuivumisaika, + 20°C | kosketuskuiva n. tunnin kuluttua, päälle maalattavissa 1-2 vuorokauden kuluttua. |
| Työvälineiden puhdistus | vesi |

SEKOITETTAVA MAALI HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

| | |
|----------------------|--|
| Varastointiaika | vähintään 6 kk (avaamaton astia) |
| Varastointilämpötila | yli +5°C, suojeltava jäätymiseltä |
| UN-nro: | - |
| ADR/RID, IMCO: | - |

VALMISTAJA: Oy Scandic Trading House Ltd, puh. 0207-435868

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.