

Rakentajan POHJAMAALI 3

26-01-2010

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen, täyshimmeä rakennuspohjamaali

KÄYTTÖKOHTEET

Pohjamaali kuivien sisätilojen puu-, betoni-, lasikuitutapetti- ja rakennuslevypinnoille.

TEKNISET TIEDOT

Viskositeetti	n. 8000 mPas (+20°C)
Tiheys	1.5 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	60 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 30 g/l
Riittoisuus	4 - 8 m ² /l
Sävy	Maalarinvalkoinen

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin tai tela
Maalausolosuhteet	Lämpötila vähintään + 10°C, suhteellinen kosteus alle 85 %
Kuivumisaika, + 20°C	Pölykuiva 1 h, päälle maalattavissa n. 3 h kuluttua
Puhdistus ja ohenne	Vesi

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !**VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS**

Pidä astia tiiviisti suljettuna kun se ei ole käytössä.
Säilytettävä kuivassa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

Varastointiaika	vähintään 12 kk
Varastointilämpötila	+5 - +25 °C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
IMCO:	-
ADR/RID:	-

VALMISTUTTAJA: Oy Scandic Trading House Ltd, puh. 0207-435868

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksen mukaista.