

Rakentajan Puunsuoja

26-01-2010

MAALITYYPPI

Liuotinhenteinen kuultava puunsuoja.

KÄYTTÖKOHTEET

Ulkona olevat puupinnat, ei sisäkäyttöön.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	0,79 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	16 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 700 g/l
Riittoisuus	3-7 m ² /l sahalaudalle, 5-10 m ² /l höyläpinnoille
Sävyt	Kirkas, pähkinä ja punahonka

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin
Maalausolosuhteet	Lämpötila vähintään +5°C, ei suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä
Kuivumisaika, + 20°C	Uusintakäsittely heti edellisen kerroksen imeytyttyä. Päälle maalattavissa 3-5 vrk
Puhdistus	Lakkabensiini

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ JA MYÖS KÄYTÖN AIKANA !**VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS**

Pidä astia tiiviisti suljettuna kun se ei ole käytössä.

Säilytettävä kuivassa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Ei saa tyhjentää viemäriin.

Varastointiaika	vähintään 6 kk
Varastointilämpötila	+5 - + 25°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
IMCO:	-
ADR/RID:	-

VALMISTUTTAJA: Oy Scandic Trading House Ltd, puh. 0207-435868

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksen mukaista.