

# *Rakentajan* Saunasuoja

26-01- 2010

## MAALITYYPPI

Vesiohenteinen, puolihimmeä saunan puupintojen käsittelyaine.

## KÄYTTÖKOHTEET

Saunan puiset kattopaneelit, sisäseinät, ovet ja listat. Ei suositella saunan lauteille.

## TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.0 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	29 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 30 g/l
Riittoisuus	8-10 m <sup>2</sup> /l pohjan karkeudesta riippuen
Kiiltoaste	n.20

## KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin
Maalausolosuhteet	Alustan, lakan ja ilman lämpötila vähintään +12 °C. Suhteellinen kosteus alle 80 %. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle
Kuivumisaika, + 20 °C, RH 50 %	Pölykuiva 15 min, päälle maalattavissa 1-2 h Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät
Puhdistus	Vesi

Aikaisemmin käsitellyillä pinnoilla suorita ensin koekäsittely pienelle alalle tuotteen sopivuuden varmistamiseksi.

**SEKOITETTAVA PERUSTEELLISESTI POHJAA MYÖTEN ENNEN KÄYTTÖÄ JA AJOITTAIN KÄYTÖN AIKANA!**

## VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ !</b>
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: Oy Scandic Trading House Ltd, puh. 0207-435868

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.