

Rakentajan Talomaali

26-01- 2010

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen, himmeä ulkoakryylimaali.

KÄYTTÖKOHTEET

Puiset ulkopinnat kuten ulkoseinät, vuorilaudat yms. Myös betoni- mineriitti- ja galvanoidut pinnat kuten sokkelit, räystäskourut. Ei kattopinnoille.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1.3 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	51 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 70 g/l
Riittoisuus	3-8 m ² /l pinnan karkeudesta riippuen
Sävy	Valkoinen

KÄYTTÖTIEDOT

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!

Suosittelava kerrosmäärä	2-3 kerrosta (pohjustus mukaan lukien)
Levitystapa	Sivellin, tela, korkeapaineruisku
Maalausolosuhteet	Lämpötila vähintään +10°C, ei suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä
Kuivumisaika, + 20°C	Pölykuiva 1 h, päälle maalattavissa 3-6 h kuluttua. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa
Ohenne/Puhdistus	Vesi

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Pidä astia tiiviisti suljettuna kun se ei ole käytössä.
Säilytettävä kuivassa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	+10 - +25 °C EI SAA JÄÄTYÄ!
UN-nro:	-
IMCO, ADR/RID:	-

VALMISTUTTAJA: Oy Scandic Trading House Ltd, puh. 0207-435868

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksen mukaista