

# *Rakentajan* Yleislakka

26- 01- 2010

## MAALITYYPPI

Kova mutta silti joustava uretaaniaalkydilakka. Maalaustarvikeryhmä 73.

## KÄYTTÖKOHTEET

Puupinnat sisällä ja ulkona, esim. ovet, ikkunanpuitteet, lattiat, kalusteet.

## TEKNISET TIEDOT

Tiheys	0,9 – 1,0 kg / dm <sup>3</sup>
VOC-pitoisuus	alle 400 g/l
Riittoisuus	8 - 14 m <sup>2</sup> /l per lakkauskerros
Kiiltoaste	Puolikiiltävä (45) / Kiiltävä (90)

## KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	2 - 3 ohutta kerrosta
Levitystapa	Sivellin tai nukkaamaton tela
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +5 °C. ja ilmankosteus < 80 %.
Kuivumisaika, + 20°C, 50%RH	Kosketuskuiva 4 h kuluttua, päälle maalattavissa aikaisintaan 1 vrk kuluttua. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät aukioloaika/kuivumistaLopulline kestävyys ja kovuus 2 viikon kuluttua
Hionta	Aina lakkakerroksien välissä
Mahdollinen ohenne/Puhdistus	Lakkabensiinillä

**SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ ja ajoittain käytön aikana !**

## VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	12 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	alle + 30 °C
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTUTTAJA: Oy Scandic Trading House Ltd, puh. 0207-435868

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.