

PELTIKATTOMAALI

16-03-2009

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen erikoisakryyli-maali teräs- ja peltipinnoille ulkona. Sisältää ruosteenestoaineita. Melko nopeasti kuivuva ja hyvin alustaan tarttuva. Maalaustarvikeryhmä 36.1.

KÄYTTÖKOhteet

Uudet, pohjamaalatut galvanoidut, sinkityt kattopinnat tai aikaisemmin pintamaalatut teräs-, metalli-, alumiini- ja peltipinnat.

Suositellaan pohjamaalausta ruosteenestomaalilla.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1.3 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	41 volyyymi- %
Riittoisuus	5-6 m ² /l
Sävyt	Musta, vanha kupari, punainen, vihreä. A- (valkoinen) sekä C-perusmaali, sävytettäviä.
Kiiltoaste	Puolihihmeä

KÄYTTÖTIEDOT

Suositeltava kerrosmäärä	2 (-3) kerrosta (kalvonpaksuus yhteensä vähintään 80 µm kuivana)
Levitystapa	Sivellin, tela, ruisku
Kuivumisaika, + 20°C, 50% RH	2-4 h kosketuskuiva, sateenkestävä n. 4-5 h, 24 h päälle maalattavissa. Kuivuminen hidastuu kylmässä tai kosteassa.
Mahdollinen ohenne/Puhdistus	Vesi

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +8°C EI SAA JÄÄTYÄ ! Paras säilytyslämpötila +10 - +25 °C
UN-nro:	-

VALMISTUTTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.