



TUOTEESELOSTE

AIRISTO Ulkoakryylimaali

01-10-2008

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen ulkoakryylimaali. Maalaustarvikeryhmä 35.1.

KÄYTTÖKOhteet

Puiset ulkopinnat kuten ulkoseinät, vuorilaudat yms. Myös betoni-, mineriitti- ja galvanoidut pinnat ulkona. Ei mineriittikatoille.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.33 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	53 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 70 g/l
Riittoisuus	3-8 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävyt	Valkoinen, A- perusmaali sekä C-perusmaali
Kiiltoaste	Himmeä

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela, korkeapaineruisku
Maalausolosuhteet	Lämpötila vähintään +10 °C, ei suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä
Kuivumisaika, + 20°C	Pölykuiva ½-1 h, päälle maalattavissa 2-6 h kuluttua. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa
Ohenne/Puhdistus	Vesi

SEKOITETTAVA MAALI HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.