



TUOTESELOSTE

FINNPETS Puunsuoja

10-03- 2009

MAALITYYPPI

Pellavaöljypohjainen matalaviskoosinen tuote. Maalaustarvikeryhmä 89.9.

KÄYTTÖKOHTEET

Puiset ulkopinnat.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---------------------|--|
| Tiheys | n. 0,80 kg/dm ³ |
| Kuiva-ainepitoisuus | 15 paino-% |
| VOC-pitoisuus | alle 700 g/l |
| Riittoisuus | 1-3 m ² /l sahalaudalle, 3-8 m ² /l höyläpinnoille |
| Sävyt | Kirkas, voidaan sävyttää |

KÄYTTÖTIEDOT

| | |
|--------------------------|---|
| Suosittelava kerrosmäärä | 1-2 kerrosta |
| Levitystapa | Sivellin, tela ja upotus |
| Maalausolosuhteet | Ei pakkasella, ei suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä |
| Kuivumisaika, + 20°C | Seuraava käsittely edellisen imeytyttyä. Päälle maalattavissa 1-2 päivän kuluttua |
| Puhdistus | Lakkabensiini |

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ JA MYÖS KÄYTÖN AIKANA !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Varastointiaika | vähintään 6 kk (avaamaton astia) |
| Varastointilämpötila | yli +5°C |
| UN-nro: | UN 1263 |
| ADR/RID: | - |
| IMCO: | - |

VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.