



# Geveclear 5960

2001-04-03

## MAALITYYPPI

Vesiohenteinen akrylaattipohjainen lakka teolliseen levitykseen

## KÄYTTÖKOhteET

Puiset ikkunat, ovet, paneelit tai vastaavat kohteet ulkotiloissa

## TEKNISET TIEDOT

Viskositeetti	8500-9500 cP
Tiheys	1,03-1,05 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	n. 40 paino-%
Riittoisuus	Riippuu maalikalvon paksuudesta.
Sävy	Väritön, sävytettävissä.

## KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	Märkäkalvopaksuus n. 200 µm
Levitystapa	Korkea tai matalapaineruisku
Kuivumisaika	Pölykuiva n ½ h, päällemaalattavissa n. 2 h maalauksesta lämpötilan ollessa + 20 °C ja ilman kosteuden alle 60%.
Ohenne/puhdistusaine	Puhdistus vedellä. Ohennusta ei suositella, mutta tarvittaessa voidaan käyttää vettä.

## VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	yli 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ !</b>
UN-nro	-
ADR/RID	-
IMCO:	-

**VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.