



TUOTESELOSTE

Gevefacade primer 2810

4.5.2009

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen alkydiperustainen pohjamaali teolliseen levitykseen.

KÄYTTÖKOHTEET

Käytetään ulkoverhousautojen ja puutaloelementtien pohjamaalina. Suojaa puuta kunnes se pintamaalataan. Pintamaalaus on syytä tehdä viimeistään seuraavana kesänä. Voidaan pintamaalata niin öljy- kuin dispersiomaaleilla. Sisältää homehtumista ja sinistymistä estäviä aineita.

TEKNISET TIEDOT

Viskositeetti	n. 9000 cP (20°C, Brookfield, 20 rpm, sp 5)
Tiheys	n. 1,40 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	58 – 60 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 30 g/l
Riittoisuus	8-10 m ² /l ohennetulle maalille (ohennus 1:1)
Sävy	Valkoinen, voidaan myös sävyttää

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	100 - 150 g/m ² ohennettuna.
Levitystapa	Ruisku (matala- tai korkeapaine, Airmix), harja tai vakuumikone.
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C
Kuivumisaika, + 20°C (120 g/m ² , suht. kosteus 50 %)	Käsittelykuiva n. 2 h, päällemaalattavissa 24 h. Voidaan pinota märkänä, ei kuitenkaan märät pinnat vastakkain. Uunikuivatuksessa kappale jäähdytettävä alle 28°C:een.
Ohenne	Vesi, käyttötavan ja -kohteen mukaan maalia voidaan ohentaa enintään suhteessa 1:1.
Puhdistusaine	Vedellä ja tarvittaessa synteettisellä pesuaineella.

SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	yli 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020 749 8770



TUOTESELOSTE

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.