



TUOTESELOSTE

Gevecoat 8020-02

2008-02-06

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen polyuretaaniakryylipohjainen pintamaali teolliseen levitykseen.

KÄYTTÖKOHEET

Käytetään sisätiloihin tuleviin puu- ja levytuotteisiin kuten listoihin, paneeleihin, oviin, karmeihin ja kaapistoihin.

TEKNISET TIEDOT

Viskositeetti	30 – 35 s, DIN 4, 20°C
Tiheys	1,16 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	n. 40 paino-%
VOC	alle 100 g/l
Riittoisuus	Riippuu ohenuksesta, maalikalvon paksuudesta ja alustasta.
Kiiltoaste	Puolikiiltävä

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	70 – 120 g/m ²
Levitystapa	Ruisku (matala- tai korkeapaine, Airmix), valukone, telavalukone tai vakuumi.
Kuivumisaika, + 20°C (120 g/m ² , suht. kosteus 50 %)	Pölykuiva n. 15 min, käsittelykuiva n. 30 min, kuiva n. 45 min. Uunikuivatuksessa kappale jäädytettävä alle 28°C:een.
Ohenne/puhdistusaine	Vesi.

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C, EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro	-
ADR/RID	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.