



Gevepaint 8915

30.5.2007

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen puolikiiltävä ikkunamaali teollisuuden käyttöön

KÄYTTÖKOHTEET

Käytetään ikkunapuitteiden, karmien sekä ulko-ovien maalaukseen.

TEKNISET TIEDOT

Viskositeetti	n.9000 cP
Ominaispaino	n.1,22
Kuiva-ainepitoisuus	n. 47 %

Riittoisuus	Riippuu ohenuksesta, maalikalvon paksuudesta ja alustasta.
Sävy	voidaan sävyttää
Kiiltoaste	

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kalvonpaksuus	n. 200 µm ohentamattomana
----------------------------	---------------------------

Levitystapa	Korkeapaine tai Airmix-ruisku, maalaus voidaan suorittaa kahteen kertaan.
-------------	---

Kuivumisaika, + 20°C	Pölykuiva n. 10 - 30 min, pinoamiskuiva yön yli. Uunikuivatuksessa kappale jäädytettävä alle 28°C:een.
----------------------	--

Ohenne/puhdistusaine	Vesi.
----------------------	-------

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	yli 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ
UN-nro	-
ADR/RID	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista