



TUOTESELOSTE

INLINE Kalustemaalii

21- 04- 2009

MAALITYYPPI

Hyytelömäinen (tiksootrooppinen) alkydimaali. Maalaustarvikeryhmä 41.

KÄYTTÖKOHTEET

Puu- ja metallipinnat sisällä ja ulkona, esim. kalusteet, ikkunanpuitteet, ovet.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1,3 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	50-56 volyyymi-%
VOC-pitoisuus	enintään 400 g/l
Riittoisuus	8 -10 m ² /l
Sävyt	Valkoinen A-perusmaali ja C-perusmaali (vain sävytykseen)
Kiiltoaste	Puolikiiltävä (45) / Kiiltävä (90)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	2 - 3 ohutta kerrosta
Levitystapa	Sivellin tai tela (nukkaamaton) + sivellin
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +8 °C. ja ilmankosteus < 80 %.
Kuivumisaika, + 20°C, 50%RH	Kosketuskuiva 4 h kuluttua, päälle maalattavissa aikaisintaan 1 vrk kuluttua. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät aukioloaikaa/kuivumista
Mahdollinen ohenne/Puhdistus	Lakkabensiinillä

SEKOITETTAVA HYVIN muutama tunti ENNEN KÄYTTÖÄ ja vain JOS ON SÄVYTETTY!

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	12 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	alle + 30 °C
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTUTTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden vääринymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.