



TUOTESELOSTE

INLINE Lattimaali

21-04- 2009

MAALITYYPPI

Uretaanialkydimaali sisäkäyttöön. Maalaustarvikeryhmä 43.

KÄYTTÖKOhteet

Asuin-, liike ja varastotilojen puu- ja betonilattiat sisätiloissa ja katetuissa ulkotiloissa, (esim. terassit ja portaat).

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1,1 kg/dm ³
VOC-pitoisuus	enintään 500 g/l
Riittoisuus	6 -12 m ² /l
Sävyt	Valkoinen A-perusmaali ja C-perusmaali (vain sävytykseen)
Kiiltoryhmä	2 (Kiiltävä)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin tai tela
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +8 °C. ja ilmankosteus < 80 %.
Kuivumisaika, + 20°C, 50%RH	Kosketuskuiva 4-6 h kuluttua, päälle maalattavissa aikaisintaan 1 vrk kuluttua. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät aukioloaika/kuivumista. Kulutusta kestävä ½-1 viikon päästä
Mahdollinen ohenne/Puhdistus	Lakkabensiinillä, puhdistu heti käsittelyn jälkeen

SEKOITETTAVA MAALI HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	12 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	alle + 30 °C
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTUTTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden vääryydestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.