



## TUOTESELOSTE

# RUOSTEENESTOMAALI

16-03-2009

### MAALITYYPPI

Vesiohenteinen erikoisakryylimaali peltipintojen pohjamaaliksi ulkokäyttöön. Sisältää ruosteestoaineita. Hyvin alustaan tarttuva. Maalaustarvikeryhmä 36.1. Pohjamaalauksen jälkeen levitettävä vähintään 2 kerrosta pintamaalia.

### KÄYTTÖKOHTEET

Uudet galvanoidut, sinkityt tai aikaisemmin pintamaalatut teräs-, metalli-, alumiini- ja peltipinnat.

### TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.55 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	41 volyyymi- %
Riittoisuus	5-6 m <sup>2</sup> /l
Sävy	Harmaa
Kiiltoaste	Himmeä

### KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	2 kerrosta (kalvonpaksuus yhteensä vähintään 80 µm kuivana)
Levitystapa	Sivellin, tela, ruisku
Kuivumisaika, + 20°C, 50% RH	2-4 h kosketuskuiva, 24 h päälle maalattavissa. Kuivuminen hidastuu kylmässä tai kosteassa.
Mahdollinen ohenne/Puhdistus	Vesi

### SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

### VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +8°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ !</b> Paras säilytyslämpötila +10 - +25 °C
UN-nro:	-
ADR/RID, IMCO:	-

**VALMISTUTTAJA: Geveko Oy, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.